

# RigidTile<sup>MC</sup> **FIRM** Premier



LE SPC À L'AVANTAGE INTELLIGENT

PROFESSIONNEL



CAPRI RT-FMP747

**TORLYS**  
smart floors

[torlys.com/fr](http://torlys.com/fr)

## Visuels, Valeur et Rendement.

Le RigidTile<sup>MC</sup> Firm Premier est un vinyle SPC supérieur composé de cinq (5) épaisseurs comprimées en continue. Le RigidTile<sup>MC</sup> Firm Premier est offert dans cinq (5) différents designs aux finis mats; une alternative parfaite aux carreaux de porcelaine ou de pierre.

# L'AVANTAGE INTELLIGENT TORLYS



## IMPERMÉABLE

RigidTile<sup>MC</sup> est 100% imperméable - avec l'appui exclusif de la Garantie contre les inondations TORLYS.



## GARANTIE CONTRE LES INONDATIONS TORLYS

RigidTile<sup>MC</sup> est protégé contre les dommages causés par les inondations grâce à la garantie contre les inondations TORLYS.



## OUTIL DE REMPLACEMENT DE PLANCHES BULLDOG<sup>TM</sup> TORLYS

Remplacez une planche endommagée et non tout le plancher. Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.



## SOUS-COUCHE DE MOUSSE FOAMPLUS<sup>TM</sup> BLEU TORLYS

Dotée de propriétés supérieures de réduction du son et d'amortissement des impacts avec technologie anti-affaissement. La technologie Microban<sup>MD</sup> y est intégrée durant son processus de fabrication pour une protection éprouvée 24/7 contre les bactéries responsables de la moisissure et des odeurs.



## FINI MAXX TORLYS AVEC MICROBAN<sup>MD</sup>

Fini durable exclusif à technologie des nanoparticules, faisant appel à l'oxyde d'aluminium pour assurer une résistance supérieure aux taches et aux égratignures. Protection intégrée 24/7 contre les bactéries responsables des taches et des odeurs, et pour un plancher 99% plus propre.



## Construction Stable et Flexible.

- 1) Fini Maxx TORLYS avec Microban<sup>MD</sup>.
- 2) Couche d'usure ultra-résistante 0,55 mm (22 mils).
- 3) Film décoratif imprimé.
- 4) Centre Intelligent avec joint Uniclic<sup>MD</sup> breveté et avec des joints "effet coulis".
- 5) Sous-couche FoamPlus<sup>MC</sup> BLEU avec Microban<sup>MD</sup>.



# RigidTile<sup>MC</sup>

## FIRM

# Premier



**3/16" (E) x 12" (La) x 24" (Lo) (nominal)**

**22 mils couche d'usure**

**5 mm (1 mm IXPE) x 303,1 mm**

**x 607,2 mm**

**0,55 mm couche d'usure**

- Planchers parfaits pour tout genre d'espace, y compris les chalets saisonniers et les solariums.\*
  - Remarquable stabilité dimensionnelle résistant à des variations de température allant de -20 °C à +50 °C.
  - Sans crête, sans brèche et sans bombement - c'est garanti!
  - S'installe directement sur d'autres surfaces dures avec préparation minimale du sous-plancher.
  - Sans transition sur des planchers de jusqu'à 70 pi x 70 pi (21 m x 21 m) et installation fixe/flottante sur le même plancher.\*
- Joints "effet coulis" agencés à de superbes motifs à l'apparence de carreaux.
- La sous-couche de mousse FoamPlus<sup>MC</sup> Bleu possède une protection intégrée 24/7 contre les bactéries responsables des taches et des odeurs, prolongeant la durée de vie du plancher.
- Complété avec le fini MAXX TORLYS et sa protection intégrée 24/7 contre les bactéries responsables des taches et des odeurs, et pour un plancher 99% plus propre.

*\*Veuillez consulter les directives d'installation pour connaître tous les détails.*

METRO GREY RT-FMP745

AMHERST RT-FMP746

CAPRI RT-FMP747

MODENA RT-FMP748

NERO RT-FMP749

# ESSAIS DE RENDEMENT DE PRODUITS – ASTM ET ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-17	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: ≥0,45 W/cm <sup>2</sup>	Classification selon le code NFPA 101 - Code de sécurité des personnes : Classe 1
ASTM E662-17a	Densité de fumée	≤450	Passé le critère ≤450, selon le Code de sécurité des personnes NFPA 101
Phthalates, selon CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phthalates	Ne contient pas d'esters de phtalate	
RoSH	Métaux lourds	Réussi	
ASTM D5116-10 (Petite salle)	Émissions de formaldéhyde	Aucun formaldéhyde	
ANSI A137.1-2012 (dit DCOF AcuTest)	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): a) Coefficient de friction dynamique (mouillé) Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): b) Coefficient de résistance statique (sec)	Résultat moyen : 0,44 Résultat moyen : 0,49	Satisfait à l'exigence ≥0,42
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	Léger changement en surface / Ternissement par une solution d'huile minérale blanche et de NaOH	Échelle de 0-3; 0 = aucun changement; 1 = léger changement; 2 = changement modéré; 3 = changement grave
ASTM F1515	Résistance à la lumière	ΔE ≤ 8	Résultat d'essai après 400 heures d'exposition
ASTM E492-09 (2016) - ASTM E989-06 (2012)	Indice d'isolement aux bruits d'impact	Jusqu'à STC 73	Contacter TORLYS pour plus de détails
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 16	Coefficient de transmission du son	STC 61	

## Garanties

**Garantie résidentielle limitée de 25 ans** contre l'usure, les taches et l'eau; et garantie à vie sur l'intégrité de la structure et des joints/aucune brèche.

**Garantie commerciale de limitée de 10 ans** contre l'usure, sur l'intégrité de la structure et des joints/aucune brèche.

**Garantie contre les inondations:** RigidTile<sup>MC</sup> Firm Premier est couvert par une garantie exclusive contre les inondations. Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



**TORLYS**  
smart floors

[torlys.com/fr](http://torlys.com/fr)

Septembre 2020